

## WICHTIGSTE PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

- Weitgehend Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt unabhängige 1K-HS Allwetter-Deckbeschichtung
- Sehr guter Verlauf u. Aushärtung bei schwierigen Bedingungen
- Hohe Oberflächentoleranz / Kompatibilität zu Altbeschichtungen
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- In Kombination mit WIEMERDUR-Z10AW-Metallgrund und einer Sollschichtdicke von 160 µm geeignet für die Korrosivitätskategorie C3, hohe Schutzdauer
- Eignungsbestätigung Fraunhofer Institut IFAM, Bremen Prüfbericht KT-PB-110-15, A419862

## PRODUKTDATEN

<b>WIEMERDUR-Z20AW</b>	<b>Eisenglimmer-Farbtöne RAL-Farbtöne, matt</b>
	Z20-E7833 Zementgrau etwa RAL 7033 (andere Farbtöne auf Anfrage)
	<b>Mischungsverhältnis nach Gewicht</b> Nicht relevant
	V-925

<b>WIEMERDUR-Z20AW</b>	<b>Richtwerte praktisch bestimmt</b>				
	Dichte (g/mL)	Festkörper (Masse-%)	VOC-Gehalt (Masse-%)	Festkörpervolumen (%)	Festkörpervolumen (mL/kg)
	<b>1,5</b>	<b>83,0</b>	<b>5</b>	<b>72,5</b>	<b>485</b>
	DFT * (µm)	Rechnerische Nassschichtdicke (µm)	Verbrauch (kg/m <sup>2</sup> )	Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /kg)	Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /L)
	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>0,165</b>	<b>6,1</b>	<b>9,1</b>

## VERARBEITUNGS- HINWEISE

Empfehlung bei  
Temperaturen  
von ca. 20 °C



Airless



Druckluft



Rollen /  
Streichen

<b>Lieferviskosität (s)</b> (8 mm DIN-Becher)	<b>15 bis 25</b>		
<b>Lieferviskosität (mPas)</b> (Epprecht, MKC 25°C)	<b>250 bis 350</b>		
<b>Düsengröße (mm)</b>	<b>0,43 bis 0,53</b>	<b>2,0 bis 3,0</b>	-
<b>Materialdruck (bar)</b>	<b>200 bis 300</b>	-	-
<b>Zerstäuberdruk (bar)</b>	-	<b>3,0 bis 4,0</b>	-
<b>DFT * je Arbeitsgang (µm)</b>	<b>120 <sup>1)</sup></b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Verdünnungszugabe (%)</b>	<b>0 bis 2</b>	<b>2 bis 5</b>	<b>0 bis 2</b>

\* DFT = Trockenschichtdicke (Dry Film Thickness)

1) Zur Erzielung optisch einheitlicher Oberflächen beim Airless-Spritzen werden Trockenschichtdicken von ≥ 120 µm empfohlen

**VERARBEITUNGS-  
HINWEISE**



**Verarbeitungszeit**

Nicht relevant

**Aushärtungszeit bei 80 µm DFT**

**Umgebungstemperatur 20 °C**  
**Relative Luftfeuchte ≥ 20%**



staubtrocken:

nach ca. 90 Minuten



klebfrei:

nach ca. 4 Stunden



überlackierbar:  
manipulierbar:  
begehbar:

ab 4 Stunden  
ab 8 Stunden  
ab 16 Stunden

**Angabe nach 2004/42/EG ChemVOCFarbV „Decopaint-Richtlinie“**

Unterkategorie nach Anhang IIA	VOC-Grenzwert (Stufe II ab 2010)	max. VOC-Gehalt im verarbeitungsfertigen Zustand (inkl. der unter „Verarbeitungshinweise“ angegebenen max. Verdünnungsmenge)
i (Einkomponenten-Speziallacke) Typ Lb	500 g/L	< 500 g/L

**HINWEISE ZUR  
AUSFÜHRUNG**

**Oberflächenvorbereitung**

**Bewitterte, stückverzinkte/feuerverzinkte Stahlflächen**

- Haftungsmindernde Substanzen, insbesondere Zinksalze, entfernen, z. B. Reinigen, Waschen, alkalische Netzmittelwäsche, alternativ
- Sweepstrahlen gemäß DIN EN ISO 12944-4.  
Die Oberfläche muss nach der Oberflächenvorbereitung ein einheitlich mattes Aussehen aufweisen.

**Vorliegende Beschichtungen**

- Haftungsmindernde Substanzen entfernen, z. B. Reinigen, Waschen
- Vor einer Überlackierung von Altbeschichtungen wird die Durchführung von Kompatibilitätsprüfungen empfohlen.



**Luft- und Untergrundtemperaturen**

≥ -5 °



Relative Luftfeuchte ≥ 20 %

Unter Taupunktverhältnissen verarbeitbar! – Oberfläche maximal taufeucht  
Nicht zulässig: Regen, stehendes Wasser, Reif, Eis

Stehendes Wasser, sichtbare Regen- und Wassertropfen mittels Druckluft bzw. Mikrofasertücher oder vergleichbar entfernen

## BESCHICHTUNGS- SYSTEME

### BEISPIELE

**Untergrund:** Stahl, gestrahlt im Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 ½ gemäß DIN EN ISO 12944-4 ggf. mit Altbeschichtung

		Produkt(e) (Weitere Systeme auf Anfrage)	NDFT (µm)
	<b>Grundbeschichtung</b>	WIEMERDUR-Z10AW-Metallgrund	80
	<b>Decklack</b>	WIEMERDUR-Z20AW	80

**Untergrund:** Stahl mit Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461, ggf. mit Altbeschichtung

		Produkt(e) (Weitere Systeme auf Anfrage)	NDFT (µm)
	<b>Grundbeschichtung</b>	WIEMERDUR-Z10AW-Metallgrund	80
	<b>Decklack</b>	WIEMERDUR-Z20AW	80

**Untergrund:** Stahl mit Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461, ggf. mit Altbeschichtung

		Produkt(e) (Weitere Systeme auf Anfrage)	NDFT (µm)
	<b>Einschichter</b>	WIEMERDUR-Z20AW	100 bis 140

Zahlreiche Beschichtungssysteme für die Korrosivitätskategorien C3 bis CX gemäß DIN EN ISO 12944-5 sind möglich. Bitte fordern Sie unsere Beratung für Ihren speziellen Anwendungsfall an.

## SCHUTZ- MASSNAHMEN



Die sicherheitsrelevanten Daten können den aktuellen Sicherheitsdatenblättern, abzurufen unter [www.geholit-wiemer.de](http://www.geholit-wiemer.de), entnommen werden.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrungen. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung aus Beratung durch unsere Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter lediglich eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschließlich beim Verarbeiter, auch dann, wenn unsere Mitarbeiter bei der Verarbeitung anwesend sind. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.