

GEHOTEX-W1-Betonkappenschutz

1C-AC Hydro Finition
Revêtement de protection teinté pour
béton, résistant aux intempéries

■ DOMAINES D'UTILISATION	GEHOTEX-W1-Betonkappenschutz est utilisé comme revêtement résistant aux intempéries sur béton et éléments de maçonnerie, particulièrement pour les socles et massifs en béton de pylônes treillis.
■ PROPRIETES GENERALES	GEHOTEX-W1-Betonkappenschutz est formulé sur la base d'un copolymère acrylique. Le revêtement est résistant aux intempéries, insaponifiables et ne présente qu'un faible gonflement à l'eau. L'application s'effectue à la brosse ou au rouleau. GEHOTEX-W1-Betonkappenschutz possède un pouvoir couvrant élevé ainsi que des valeurs de diffusion optimales (résistance à la diffusion) pour l'eau et le gaz carbonique. Les revêtements complètement durcis sont parfaitement résistants à l'eau.
■ CARACTERISTIQUES DU PRODUIT	<u>GEHOTEX-W1-Betonkappenschutz</u>
Codes Produits	W1-
Teintes	Sur demande
Stockage/conservation	Au moins 12 mois dans les emballages d'origine intacts et fermés stockés à l'abri et à température normale. A stocker entre +5 et +30°C.
Consommation indicative	Dépend fortement de la qualité des supports. <u>Sur béton:</u> env. 2,5 m²/L = 0,4 L/m² pour 2 couches
■ RECOMMANDATIONS POUR MISE EN OEUVRE	
Préparation de surface	Le support doit être exempt de toutes traces de salissures et contaminations telles que poussières, huiles, graisses, mousses, champignons, lichens etc.... Toutes parties friables et farinantes ainsi que les laitances de ciment non adhérentes doivent être éliminées. Il ne doit y avoir aucune présence d'huile de décoffrage.
Températures de l'air et du support	Ne doivent pas être inférieures à +5 °C.
Humidité relative de l'air	Ne doit pas dépasser 80 % Ne pas appliquer en-dessous ni au voisinage du point de condensation.
<u>Remarques pour l'application</u>	La longévité des revêtements est fortement dépendante du soin apporté à la préparation des surfaces.

GEHOTEX-W1-Betonkappenschutz

Méthodes d'application Surfaces en béton:

Préparation:

Nettoyage par brossage et dépoussiérage. Si nécessaire enlever les parties non adhérentes du revêtement ainsi que les champignons et mousses présents.

Imprégnation/primaire:

GEHOTEX-W1-Betonkappenschutz, dilué avec 15 à 25 % d'eau.

Revêtement:

GEHOTEX-W1-Betonkappenschutz appliqué à la brosse ou au rouleau en deux couches.

Nettoyage du matériel Avec de l'eau

Durées de séchage

sec au doigt:	après environ 30 minutes
résistant à la pluie:	après environ 1 heure
résistance optimale:	après environ 2 jours.

■ HYGIENE ET SECURITE

Toutes les informations importantes relatives à l'hygiène et à la sécurité se trouvent dans les fiches de données de sécurité actualisées correspondantes pour ce produit. Seule est valable la dernière version actualisée de la fiche de données de sécurité qui peut être consultée sur le site www.geholit.com.

Les informations contenues dans cette fiche correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Une garantie pour l'utilisation ainsi que pour les conseils donnés par nos collaborateurs ne peuvent pas être pris en charge par nos soins. Dans cette mesure nos collaborateurs exercent uniquement une fonction de conseil, sans engagement. La surveillance des travaux, l'observation des instructions de mise en œuvre et le respect des règles techniques reconnues sont exclusivement du ressort de l'entreprise d'application, et ce même dans le cas où nos collaborateurs sont présents lors des travaux. Des modifications peuvent avoir lieu en fonction des développements techniques. La dernière version de cette fiche est la seule valable.