

WIEREGEN-M80-Compact-Finish

**2C-PUR Finition
pour revêtement RHD avec saupoudrage à refus**

■ DOMAINES D'UTILISATION

Pour des finitions colorées sur des revêtements minces à base de résines à durcissement chimique (Revêtements-RHD selon ZTV-RHD-ST) réalisés avec WIEREGEN-D80-Compact.

WIEREGEN-M80-Compact-Finish peut également être utilisé comme finition sur des revêtements avec WIEREGEN-D70 saupoudrés à refus.

■ PROPRIETES GENERALES

WIEREGEN-M80-Compact-Finish est une finition teintée bi-composante polyuréthane.

Résistances

Après durcissement, WIEREGEN-M80-Compact-Finish est résistant à l'essence et aux huiles ainsi qu'à un grand nombre d'acides ou de bases dilués.

■ CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

WIEREGEN-M80-Compact-Finish

Härter (Durcisseur)

Code(s) Produit(s) et teintes

M80-F7532
gris silex environ RAL 7032

DX-10

(autres teintes sur demande)

Proportions de mélange

8 parts en poids

1 part en poids

Aspect (brillance)

Satiné-mat

Stockage/Conservation

Au moins 12 mois dans les emballages d'origine intacts et hermétiquement fermés stockés à l'abri à température normale.

Consommation indicative

0,7 à 0,9 kg/m² par couche, fonction de la granulométrie du produit de saupoudrage utilisé.

Diluant(s) approprié(s)

V-562

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données selon directive 2004/42/CE („Directive Decopaint“)

Sous-Catégorie selon Annexe IIA	Teneurs maximales en COV (Phase II À partir du 01.01.2010)	Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (incluant la quantité maximale de diluant précisée au paragraphe "Méthodes d'application")
J (Revêtements bi-composants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple) Type PS	500 g/L	< 500 g/L

Systèmes de revêtements

Revêtements-RHD:

WIEREGEN-D80-Compact, saupoudré à refus (si nécessaire nettoyé et dépoussiéré). Des indications détaillées sur la mise en œuvre sont précisées dans la fiche technique du produit WIEREGEN-D80-Compact ainsi que dans les fiches systèmes correspondantes.

Finition:

WIEREGEN-M80-Compact-Finish en une à deux couches.

WIEREGEN-M80-Compact-Finish

■ RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE

Support Le revêtement-RHD présent (saupoudré à refus) doit être sec et propre, exempt de toutes traces de poussières et contaminations telles que graisses et huiles.

De ce fait il faudrait dans la mesure du possible appliquer cette finition de suite après séchage du revêtement-RHD.

Préparation de support Si nécessaire, nettoyage.

Conditions pour l'application

Températures de l'air et du support Minimales +5 °C, maximale +25 °C.

Les meilleurs résultats sont obtenus pour des températures de +15 à +25 °C.

Humidité relative de l'air Ne doit pas dépasser 80 %.

Ne pas appliquer en-dessous ni au voisinage du point de condensation.

Remarques pour l'application

Mélange WIEREGEN-M80-Compact-Finish doit être mélangé soigneusement avec la quantité prévue de durcisseur DX-10 avec un mélangeur de manière à obtenir un mélange homogène. Après un temps de réaction préliminaire de 5 à 10 minutes et une dernière homogénéisation le mélange est prêt pour l'application.

Méthodes d'application Rouleau.

La consistance appropriée en fonction de la température est ajustée avec le diluant V-562.

Nettoyage du matériel Diluant V-562

**Durée pratique
d'utilisation du mélange** Selon la température : 4 à 6 heures.

**Temps d'attente entre
couches** 12 à 16 heures

Durées de séchage Sec au doigt après environ 6 heures.

Circulable (à pied) après environ 24 heures.

Résistance finale aux sollicitations mécaniques et chimiques : après 7 jours.

(Ces valeurs sont données pour une température de 20 °C).

WIEREGEN-M80-Compact-Finish

■ HYGIENE ET SECURITE

En cas d'application dans de mauvaises conditions d'aération (pièces fermées, fosses...) il faut veiller à une bonne ventilation pour évacuer les vapeurs qui se forment ou porter des appareils respiratoires appropriés.

Toutes les informations importantes relatives à l'hygiène et à la sécurité se trouvent dans les fiches de données de sécurité actualisées correspondantes pour ce produit. Seule est valable la dernière version actualisée de la fiche de données de sécurité qui peut être consultée sur le site www.geholit.com.

Les informations contenues dans cette fiche correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Une garantie pour l'utilisation ainsi que pour les conseils donnés par nos collaborateurs ne peuvent pas être pris en charge par nos soins. Dans cette mesure nos collaborateurs exercent uniquement une fonction de conseil, sans engagement. La surveillance des travaux, l'observation des instructions de mise en œuvre et le respect des règles techniques reconnues sont exclusivement du ressort de l'entreprise d'application, et ce même dans le cas où nos collaborateurs sont présents lors des travaux. Des modifications peuvent avoir lieu en fonction des développements techniques. La dernière version de cette fiche est la seule valable.