

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- 1K-AY Hydro podkład tworzy wysokiej jakości ochronę antykorozyjną konstrukcji stalowych i ocynkowanych ogniowo konstrukcji stalowych, np: w energetyce – słupy kratowe, transformatornie
- Najlepiej nanosić materiał poprzez malowanie pędzlem, wówczas można osiągnąć grubość powłoki suchej od 60 do 80 µm
- Doskonała przyczepność do ocynkowanych elementów stalowych i doskonała ochrona antykorozyjna stali
- Produkt nie wymaga znakowania o substancjach niebezpiecznych i został sklasyfikowany jako „słabo zagrażający zasoby wodne”(WGK1)

DANE TECHNICZNE

GEHOTEX-W45B-Korrogrund



W45B-309 czerwony ok. RAL 3009
W45B-812 czerwony tlenkowy ok. RAL 8012
W45B-115 jasna kość słoniowa ok. RAL 1015 (inne kolory na zapytanie)



Stosunek mieszania wagowo
nie dotyczy



Demineralizowana woda lub woda o niskim stopniu twardości

GEHOTEX-W45B-Korrogrund / Dane produktu¹⁾

	Ciężar wł. (g/mL)	Ciała stałe (masa %)	Zawartość LZO (masa-%)	Ciała stałe objętościowo (%)	Ciała stałe objętościowo (mL/kg)
	1,4	66,0	< 5	52,5	375
	DFT * (µm)	Grubość powłoki mokrej (µm)	Zawartość LZO (g/m²) ²⁾	Zużycie (kg/m²) ³⁾	Wydajność (m²/kg)
	60	115	1,4	0,160	6,3

1) Dane produktu należy rozumieć jako ogólne wskazówki, nieznaczne odchylenia są możliwe w zależności od koloru

2) na 10 µm DFT na bazie odpowiedniego zużycia

3) Teoretyczne zużycie odnosi się do gładkich powierzchni. W zależności od szorstkości i strat materiału uzyskuje się różne wartości zużycia w praktyce

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

Zalecenia przy
temperaturach
ok. 20 °C



	Airless	Pneumatyka	Walek / Pędzel
Lepkość pracy (s) (Epprecht, MKC 25°C)	180 do 240		
Rozmiar dyszy (mm)	-	-	-
Ciśnienie materiału (bar)	-	-	-
Ciśnienie dyszy rozpylającej (bar)	-	-	-
DFT* w jednym cyklu pracy	-	-	60 do 80
Dodawanie rozpuszczalnika (%)	-	-	-

* DFT = Grubość powłoki suchej (Dry Film Thickness)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI



Czas żywotności
nie dotyczy

Czas schnięcia przy 60 µm DFT	Temperatura otoczenia 20 °C
 pyłosuchy:	po ok. 60 minutach
 nie klei się:	po ok. 120 minutach
 można przemalować/ transportować: można chodzić:	po 3 godzinach po 48 godzinach

Dane zgodne z dyrektywą UE nach 2004/42/EG

Podkategoria wg załącznika IIA	Wartości graniczne LZO (Faza II od 2010)	Max. zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia (łącznie z podaną w metodach pracy max. ilością rozpuszczalnika)
J(Farby dwuskładnikowe wysokojakościowe) Typ Lb**	140 g/L	< 140 g/L

*) odpowiada Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. Nr 216, poz. 1826)

**) Typ Lb – farby rozpuszczalnikowe

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Stal i odlewy żeliwne

- Śrutowanie Sa 2 ½ wg DIN EN ISO 12944-4, alternatywnie
- Maszynowe lub ręczne odrdzewianie do stopnia przygotowania podłoża St2 wg DIN EN ISO 12944-4

Ocynkowana stal, ocynkowana ogniowo stal

- Należy usunąć substancje zmniejszające przyczepność do podłoża, szczególnie sole cynkowe

Istniejące powłoki

- Należy usunąć substancje zmniejszające przyczepność do podłoża, np. poprzez czyszczenie, mycie
- Przed malowaniem na starych powłokach innych producentów zalecamy wykonanie powierzchni próbnych celem sprawdzenia kompatybilności powłok



Temperatury powietrza i podłoża
10 do 35 °C



Względna wilgotność powietrza ≤ 80 %
Punkt rosy ≥ 3 °C

SYSTEMY POWŁOK

PRZYKŁADY

		Produkt(y) (inne systemy na zapytanie)
	Podkład (do ocynku opcjonalnie)	GEHOTEX-W45B-Korrogrund
	Powłoka nawierzchniowa	GEHOTEX-W45B-DKX-Hydro

OCHRONA ZDROWIA I OTOCZENIA



Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku niemieckim dostępne są na stronie www.geholit-wiemer.de.
Wersja w języku polskim dostępna na zapytanie.

Powyższe dane odpowiadają naszym ostatnim doświadczeniom. Nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktu i za rady naszych pracowników. Nasi pracownicy, jako doradcy, udzielają tylko niewiążących rad. Nadzór budowlany, przestrzeganie wytycznych dotyczących właściwego zastosowania produktu i uwzględnienie przyjętych norm technicznych leżą wyłącznie w gestii Użytkownika produktu, również wtedy, jeżeli nasi pracownicy są obecni przy aplikacji. Wskutek rozwoju technicznego mogą nastąpić zmiany. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja karty technicznej.