

Dodatkowe wskazówki dotyczące aplikacji i schnięcia

WIEREGEN-D154R wykazuje dzięki bardzo szybkiemu procesowi utwardzania specyficzną zależność stopnia połysku od warunków otoczenia, warunków procesu przy aplikacji i utwardzaniu.

Jeżeli na pojedyncze elementy względnie komponenty przed montażem maszyn/aparatów będzie nanoszona powłoka WIEREGEN-D154R, zaleca się wziąć pod uwagę poniższe wskazówki, żeby uniknąć wizualnych różnic w połysku między pojedynczymi elementami.

Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których elementy są malowane i proces utwardzania powłoki następuje w różnych miejscach produkcji i/lub u różnych dostawców.

Metody aplikacji

- 1.) Podane w karcie technicznej rozpuszczalniki, stosunek mieszania i utwardzacz DX-54R muszą być zachowane.
- 2.) Zgodnie z danymi w karcie technicznej i podanymi warunkami aplikacji WIEREGEN-D154R jest tak przygotowany do natryskiwania, że nie jest wymagane dodawanie rozpuszczalnika.

Jeżeli w wyjątkowych przypadkach konieczne jest dodawanie rozpuszczalnika, należy go dodać maksymalnie do 3 %.

- 3.) Dla uzyskania jednolitego połysku zalecamy utrzymanie opisanych w karcie technicznej optymalnych warunków otoczenia. Należy unikać odstępstw od zaleceń zawartych w karcie technicznej.
- 4.) WIEREGEN-D154R utwardza się bardzo szybko już w temperaturze pokojowej. W porównaniu do konwencjonalnych produktów można często zrezygnować z przyspieszonego schnięcia, które jest drogie i pochłania wiele energii.
- 5.) Jeżeli w wyjątkowych przypadkach np. z technicznego punktu widzenia, wymagane jest zastosowanie suszenia w piecu pojedynczych elementów, muszą one koniecznie odparować przez co najmniej 30 minut przy temperaturze pokojowej przed wstawieniem ich do pieca. To pozwoli uniknąć różnic w połysku lakierowanych elementów.

Powyższe dane odpowiadają naszym ostatnim doświadczeniom. Nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktu i za rady naszych pracowników. Nasi pracownicy, jako doradcy, udzielają tylko niewiążących rad. Nadzór budowlany, przestrzeganie wytycznych dotyczących właściwego zastosowania produktu i uwzględnienie przyjętych norm technicznych leżą wyłącznie w gestii Użytkownika produktu, również wtedy, jeżeli nasi pracownicy są obecni przy aplikacji. Wskutek rozwoju technicznego mogą nastąpić zmiany. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja karty technicznej.