WIEREGEN-D54R-Klarlack

2K-PUR-Lakier bezbarwny, szybkoschnący, połysk

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- **Dodatkowa bezbarwna warstwa do uzyskania większego stopnia połysku i wzmocnienia chemicznej odporności**
- **Gotowy do wysyłki po 5 godzinach utwardzania przy 20 °C**
- **Doskonała odporność mechaniczna, doskonała odpornośc na zarysowania**
- **Przed przemalowaniem utwardzonych powłok WIEREGEN-D54R-Klarlack zalecane jest zeszlifowanie powierzchni**

DANE TECHNICZNE

WIEREGEN-D54R-Klarlack, połysk

D54R-G0050 bezbarwny

Stosunek mieszania wg wagi

1,2 : 1 z utwardzaczem DX-29

Rozpuszczalnik V-562 (standardowy: temperatura otoczenia 5 do 25 °C)
Rozpuszczalnik V-560 (wolniejsze schnięcie: temperatura otoczenia 25 do 40 °C)

WIEREGEN-D54R-Klarlack / Dane produktu

Ciężar wł (g/mL)	Ciała stałe (masa-%)	Zawartość LZO (masa-%)	Ciałe stałe objętościowo (%)	(mL//kg)
1,0	**76,5**	**23,5**	**73,0**	**730**

DFT * (µm)	Grubość powłoki mokrej (µm)	Zużycie (kg/m²)	Wydajność (m²/kg)
30	**41**	**0,040**	**24,0**

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

Zalecenia przy temperaturach ok. 20 °C

	Airless/ Airmix	Pneumatyka	Wałek / Pędzel [1]
Lepkość pracy (s) (kubek DIN 4 mm)	**15 do 20**	**15 do 20**	**25 do 30**
Rozmiar dyszy (mm)	**0,23 do 0,28**	**1,0 do 1,5**	**-**
Ciśnienie materiału (bar)	**125 do 175**	**-**	**-**
Ciśnienie dyszy rozpylającej (bar)	**2,0 do 3,0**	**2,0 do 3,0**	**-**
DFT * w jednym cyklu pracy (µm)	**30 do 40**	**30 do 40**	**30 do 40**
Dodawanie rozpuszczalnika (%)	**25 do 30**	**25 do 30**	**0 do 3**

1) zalecane tylko dla małych powierzchni

Czas żywotności mieszaniny

ok. 45 minut (dane odnoszą się do temperatury 20 do 25 °C)

* DFT = Grubość powłoki suchej (Dry Film Thickness)

Czas schnięcia przy 30 µm DFT		Temperatura otoczenia 20 °C
	pyłosuchy:	po 60 minutach
	nie klei się :	po 2 godzinach
	można przemalować / transportować:	po 5 godzinach

WSKAZÓWKI DOTYCZACE ZASTOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wymagane powłoki (patrz niżej)

- Substancje zmniejszające przyczepność do podłoża usunąć, np. poprzez czyszczenie, mycie
- Przed przemalowaniem na powłokach inych producentów zalecamy wykonanie powierzchni próbnych celem sprawdzenia kompatybilności powłok.

	Temperatury powietrza i podłoża optymalnie przy 15 do 25 °C, nie poniżej 10 °C, nie powyżej 40 °C
	maksymalnie 80 % względnej wilgotności powietrza

SYSTEMY POWŁOK

PRZYKŁADY

		Produkt(y) (inne systemy na zapytanie)
	Opcjonalne podkłady	GEHOPON-EW19-Metallgrund GEHOPON-E44R-Metallgrund GEHOPON-E45R-Metallgrund
	Gruntoemalia / Lakier nawierzchniowy	WIEREGEN-D54R WIEREGEN-D154R WIEREGEN-M165R / WIEREGEN-C165R
	Lakier bezbarwny	WIEREGEN-D54R-Klarlack

OCHRONA ZDROWIA I OTOCZENIA

Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku niemieckim dostępne są na stronie www.geholit-wiemer.de.
Wersja w języku polskim dostępna na zapytanie.

Powyższe dane odpowiadają naszym ostatnim doświadczeniom. Nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktu i za rady naszych pracowników. Nasi pracownicy, jako doradcy, udzielają tylko niewiążących rad. Nadzór budowlany, przestrzeganie wytycznych dotyczących właściwego zastosowania produktu i uwzględnienie przyjętych norm technicznych leżą wyłącznie w gestii Użytkownika produktu, również wtedy, jeżeli nasi pracownicy są obecni przy aplikacji. Wskutek rozwoju technicznego mogą nastąpić zmiany. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja karty technicznej.